



Bilrude forsegling

NanoNordisk bilrudeforsegling giver bilglas helt nye egenskaber.

Overfladespændingen ændres så regnvand og andre væsker blot perler af.

Insekter og skidt forsvinder når det regner, man opnår en delvis selvrensende forrude samt en stor besparelse på sprinklervæske og mindre slidtage på vinduesviskere.

Påføringsmængde: 8 - 12 ml pr. m²

Hærdning/tørring: Min. 2 timer.

Forholdsregler:

Brug af handsker anbefales. da forseglingsvæsken virker udtørrende på huden.

Må ikke påføres ved temperaturer under +5°C og over +25°C eller i direkte sollys.

Rens/affedt overfladen med NanoNordisk forseglingsrens

1. Ryst forseglingsrensen grundigt inden brug.
2. Fugt en svamp eller klud med forseglingsrensen og rengør overfladen der skal forsegles. Rensen må ikke tørre ud så rens derfor en halv forrude af gangen.
3. Tag nu en fnugfri klud/Fiberklud og poler grundigt forseglingsrensen helt af, hvis man er i tvivl om man har fået poleret det hele af, skylles der efter med vand. Husk at overfladen skal, i dette tilfælde være helt tør, førend nanoforseglingen påføres.
4. Der skal pointeres, at skyldning med vand bør undgås, da man gennem vandet risikerer at tilføje overfladen nye urenheder, som vil give en mindre holdbar nanoforsegling.

Nanoforsegling

1. Ryst flasken inden brug.
2. Påføringssvamp fugtes med forseglingsvæsken.
3. Påfør forseglingen med et jævnt tryk og køр op og ned i lige baner med et let overlap.
4. Vent herefter 10-15 minutter, indtil kun et gråligt slør er tilbage.
5. Nu poleres overfladen med en blød og fnugfri klud, indtil det originale udseende er tilbage.
6. Hærdetiden varer nu ca. 2-4 timer, hvor overfladen ikke må udsættes for vand eller fugt.